


Ficha Técnica

Fecha Vigencia : Noviembre 2015
Reemplaza : Marzo 2013

DIACTIV QS

CARACTERISTICAS FISICAS TIPICAS

Color	Blanco
Apariencia	Polvo
Origen	Diatomita Lacustre
Descripción	Diatomita calcinada con fundente
Densidad	
Seca gr/cc (lbs/ft ³)	0.306 (19.1)
Húmeda gr/cc (lbs/ft ³)	0.400 (25.0)
Retenido en malla 80, %	5.0
pH	8.4
Humedad %	< 1.0
Pérdida por calcinación	0.2
Permeabilidad, Darcy	5.0



ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO, %

SiO ₂	92.0
Al ₂ O ₃	1.9
Fe ₂ O ₃	1.5
P ₂ O ₅	--
TiO ₂	0.2
CaO	0.7
MgO	--
Na ₂ O + K ₂ O	2.0



Las propiedades físicas y químicas del producto aquí señalado, representan los promedios típicos obtenidos de acuerdo a pruebas y métodos aceptados y están sujetos a variaciones normales de todo proceso industrial.

“Esta información no constituye una declaración o garantía, expresa o implícita, ni tampoco garantizamos los resultados que se lleguen a obtener. Imerys Minerales Arica Ltda., NO formula garantías de comercialización, ausencia de infracción o viabilidad de uso en relación con la venta de (de los) productos (s).”

Para mayor información consulte a nuestro servicio técnico.